

AERMIDE

ADDITIVO PER RINZAFFO APERTO COME BARRIERA AI SALI

Additivo da aggiungere al rinzaffo cementizio per formare una barriera ai sali in abbinamento all'intonaco aerante/deumidificante RESIMIDE.

Settori d'impiego

AERMIDE può essere impiegato come additivo ad un normale intonaco cementizio oppure con cemento **RESIFLOW TX** per formare un rinzaffo aperto nel risanamento di murature umide.

Caratteristiche

Per eliminare l'umidità contenuta nelle murature RESIMIX propone l'intonaco deumidificante **RESIMIDE** che aumentando la superficie specifica della muratura, aumenta la sua capacità di evaporazione. Nel momento in cui la superficie esterna inizia ad asciugarsi per effetto dell'intonaco, si innesca un'azione che chiama l'acqua contenuta all'interno della muratura verso l'esterno. L'acqua contiene sali solubili che si depositano sulla superficie del paramento murario formando efflorescenze saline che riducono l'evaporazione dell'umidità. Il rinzafo additivato con **AERMIDE** lascia passare l'acqua sotto forma di vapore e ferma i sali disciolti in essa che di conseguenza rimangono in soluzione all'interno della muratura e non raggiungono la superficie esterna.

Modalità d'uso

Aggiungere **AERMIDE** al rinzafo e miscelare bene per 3 - 5 minuti. Non fratazzare o spatolare il rinzafo.

Caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE		U.M.
pH	12	
Peso specifico	1,03	kg/dm ³
Rapporto di utilizzo: boiacca + AERMIDE	100+2	

Consumo

1 l di AERMIDE ogni 50 kg di boiacca.

Confezioni e stoccaggio

Disponibile in confezioni da 1 l, 5 l e 10 l. si conserva per almeno sei mesi, in luogo asciutto, nella sua confezione originaria, sigillata.

Pulizia degli attrezzi e precauzioni igieniche

Gli attrezzi vanno puliti con acqua. AERMIDE è un materiale alcalino ma privo di sostanze tossiche o nocive: è consigliato l'uso di mascherina e guanti durante il lavoro. In caso di contatto accidentale con gli occhi lavare abbondantemente con acqua per 10/15 minuti e consultare un medico.



Via Paclnotti, 12/14 36040 Brendola (VI) ITALY
Tel. + 39 0444 400773 Fax +39 0444 601682
www.resimix.com << >> info@resimix.com

Le informazioni contenute in questa scheda sono dettate dalle migliori esperienze pratiche e di laboratorio della RESIMIX, che garantisce i suoi prodotti quando vengono applicati secondo le istruzioni. E' tuttavia compito del Cliente verificare che il prodotto sia adatto all'impiego cui intende destinarlo. Il produttore declina ogni responsabilità per i risultati di applicazioni errate o comunque al di fuori del suo controllo. La RESIMIX si riserva di apportare variazione dei dati. Per qualsiasi ulteriore chiarimento, si consiglia la spettabile Clientela di rivolgersi all'Ufficio Assistenza Tecnica RESIMIX.